

Boletim Técnico

Teckwrap 190 Series - Satin Metallic

Vinil Calandrado High Grade

Espessura do filme	0,12mm
Espessura do filme com liner	0,28mm
Filme	Vinil Calandrado Premium Multicamada
Adesivo	Acrílico solvente, clear, reposicionável no início. Tecnologia Bubble Free.
Liner	Papel Kraft branco revestido de Polietileno
Indicação de aplicação	Envolvimento completo em superfícies com curvas moderadas
Estabilidade Dimensional	Encolhimento menor que 2%
Resistência à tração	MD:29.5 / CD:24.8 N/mm ² - Velocidade 200mm/min (Método de Teste: ASTM D882-02)
Método de Aplicação Recomendado:	Aplicação padrão para vinil calandrado. Não esticar além do limite do material. Fazer pós-aquecimento em todas as áreas de tensão e acabamento.
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	95°
Cuidados após aplicação:	Utilizar shampoo automotivo com PH neutro. Evite cera e solventes.
Larguras	1,52m em rolos de 18m - 27,3m ²
Armazenamento	<p>Os rolos de vinil TeckWrap devem ser armazenados em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso.</p> <p>As melhores condições de armazenamento são em um ambiente com temperatura média de 20°C e umidade do ar de 50%. Se armazenado em um ambiente com altas temperaturas, o vinil poderá se deformar.</p> <p>Não armazene seu vinil TeckWrap perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.</p>



Boletim Técnico


Teckwrap 190 Series - Satin Metallic

Vinil Calandrado High Grade

Durabilidade

Exposição vertical - até 2 anos

Exposição horizontal - dividir o valor acima por 2.8



SID

TECKWRAP™