

Boletim Técnico

Suptac HXS5000

Espessura do filme	0,065mm																		
Filme	Vinil Calandrado Polimérico de Alta Performance																		
Propriedades Adesivas:	<table><thead><tr><th></th><th>Valores</th><th>Padrão</th></tr></thead><tbody><tr><td>Força de remoção à 180° (N / 25 mm)</td><td></td><td>HEXFTM001</td></tr><tr><td>Após 20 minutos da aplicação</td><td>14</td><td></td></tr><tr><td>Após 24 horas da aplicação</td><td>16</td><td></td></tr><tr><td>Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)</td><td>17</td><td>HEXFTM009</td></tr><tr><td>Força de release (N / 25 mm):</td><td>0.2</td><td>HEXFTM003</td></tr></tbody></table>		Valores	Padrão	Força de remoção à 180° (N / 25 mm)		HEXFTM001	Após 20 minutos da aplicação	14		Após 24 horas da aplicação	16		Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	17	HEXFTM009	Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFTM003
	Valores	Padrão																	
Força de remoção à 180° (N / 25 mm)		HEXFTM001																	
Após 20 minutos da aplicação	14																		
Após 24 horas da aplicação	16																		
Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	17	HEXFTM009																	
Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFTM003																	
Adesivo	Solvente acrílico, transparente, permanente com tecnologia anti bolhas. Adesão imediata.																		
Liner	145g - Papel Kraft revestido com Silicone																		
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°																		
Indicação de aplicação	Superfícies planas ou levemente curvas																		
Larguras	1,52m em rolos de: Rolo P - 1,52 x 12m = 18,24m ² Rolo M - 1,52 x 15m = 22,80m ² Rolo G - 1,52 x 18m = 27,36m ² Rolo Full - 1,52 x 30m = 45,60m ²																		
Durabilidade	Preto / Branco - Gloss - Até 10 anos Durabilidade máxima, em exposição vertical, ($\pm 10^\circ$) no clima europeu. Exposição Horizontal - Dividir o valor acima por 2.8 <p>Exposição Vertical ($\pm 10^\circ$)</p> <p>Exposição Não-Horizantal</p> <p>Exposição Horizontal ($\pm 10^\circ$)</p>																		
Armazenamento	Os rolos de Suptac devem ser armazenado em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. Guarde o restante utilizando com fita adesiva ou abraçadeira para preservar todas as suas qualidades. As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15 ° C a 25 ° C (+59 ° F a +77 ° F) com umidade relativa de 50%. Não armazene seu Suptac perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.																		
Observações	Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada. As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.																		

GIS

HEXEH