

Boletim Técnico

HX20613B - Yellow Fluorescent Gloss

Espessura do filme	0.11mm, Filme PVC Cast		
Filme	Vinil cast (fundido) multicamada		
Propriedades Adesivas:		Valores	Padrão
	Força de remoção à 180° (N / 25 mm)	12	HEXFTM001
	Após 20 minutos da aplicação	15	
	Após 24 horas da aplicação		
	Aderência (Tack Inicial) (N / 25 mm)	15	HEXFTM009
	Força de release (N / 25 mm):	0.2	HEXFTM003
Adesivo	Solvente acrilico, Transparente, Permanente		
Liner	145g - Hex'Press - Tecnologia anti bolhas		
Temperatura de Pós Aquecimento (quebra de memória)	100°		
Indicação de aplicação	Envolvimento completo		
Larguras	1,52 em rolos de 21m = 31,92m ²		
Durabilidade	Até 6 meses.		
	Durabilidade máxima, em exposição vertical, (± 10°) no clima europeu. Resistente à variações de temperatura e produtos químicos.		
	Exposição Horizontal - Dividir o valor acima por 2.8		
Armazenamento	Os rolos de HX20000 devem ser armazenado em suas embalagens e caixas originais, até a hora do uso. Guarde o restante utilizando com fita adesiva ou abraçadeira para preservar todas as suas qualidades.		
	As melhores condições de armazenamento são em um ambiente livre de poeira a uma temperatura variando de 15 ° C a 25 ° C (+59 ° F a +77 ° F) com umidade relativa de 50%.		
	Não armazene seu HX20000 perto de fontes de calor ou diretamente na luz solar.		
Observações	Todos os vinis são para uso profissional, não aceitaremos devoluções ou reclamações por instalações/aplicações feitas pelo cliente final ou profissional sem experiência comprovada.		
	As informações detalhadas de nossos produtos estão contidas no "Boletim Técnico" do respectivo produto, sendo certo que o cliente deve antes de tudo ler atentamente o mesmo para não ter dúvidas e problemas futuros.		